

Ciclo di lavorazione per manufatti in ferro zincato Verniciatura a polvere fondo + finitura

Gentile cliente, di seguito indichiamo il ciclo previsto per la verniciatura di manufatti in ferro zincato:

FASE	LAVORAZIONE
1	SGRASSAGGIO ALCALINO
2	RISCIACQUO ACQUA DI RETE
3	RISCIACQUO RICICLO CONTINUO
4	FOSFODECAPAGGIO
5	RISCIACQUO ACQUA DI RETE
6	RISCIACQUO RICICLO CONTINUO
7	RISCIACQUO CON ACQUA DEMINERALIZZATA
8	TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO
9	ASCIUGATURA
10	APPLICAZIONE PROTEZIONI
11	APPLICAZIONE FONDO AI FOSFATI DI ZINCO
12	POLIMERIZZAZIONE COME DA SCHEDA TECNICA
13	CONTROLLO INTERMEDIO
14	VERNICIATURA CON POLVERE DI FINITURA
15	POLIMERIZZAZIONE COME DA SCHEDA TECNICA

Nel caso fosse necessario, prima di iniziare il trattamento, verrà eseguita la sabbiatura.

Distinti saluti.

SABBIATURA CATAFORESI E VERNICIATURA INDUSTRIALE

IDEAL SYSTEM Srl
P.I./C.F./Reg. Imprese 03552760401

T 0547 52040
F 0547 52448

Via Verdi, 87/B - 47035
Gambettola (FC) - Italia

E info@ideal-system.com
W www.ideal-system.com

